FIŞA TEHNICĂ



AplaSoclu

Tencuială decorativă mozaicată

Nr:160 Editia:3 Revizia: 3 Data: 30.06.2025

PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE:

Tencuială decorativă pe bază de copolimeri în dispersie apoasă, granule de cuarţ colorat şi aditivi.

Performante:

- Asigura protecția peretelui;
- Permite respirația peretelui;
- Se pot realiza cu ușurința decorațiuni variate ca nuanțe si geometrie;
- Rezistenta la cicluri de îngheț – dezgheț;
- Pelicula durabila si rezistenta la: - șocuri mecanice;
  - spălări repetate cu apa.

Produsul este înregistrat in „REGISTRUL NATIONAL al PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCTII”

UTILIZARE:

AplaSoclu este o tencuială mozaicată destinată protejării și finisării în scop decorativ a soclurilor, a suprafețelor minerale, tencuielilor de ciment, suprafețelor de beton (stâlpi, grinzi, pereți, plafoane, etc). Se recomandă și pentru suprafețe puternic solicitate (casa scărilor, coridoare etc). Este disponibila in 12 nuanțe standard.

DATE TEHNICE:

Densitate, g/cm³	1,72 ± 0,05
COV	Subcategorie produs: „Acoperiri multicolore” Valoare limita maxima COV, g/l: 100 (2010) Conținutul maxim de COV al produsului in starea gata pentru utilizare, g/l:30
Culoare	conform cartelei
Aspect peliculă	Granulat
Dimensiune granule	1,2-1,8 mm
Uscare la atingere, 20°C	6 ore
Uscare totală, 20°C	3-7 zile
	Condițiile de aplicare se vor menține pana la reticularea totală; Recomandam verificarea prognozei meteo.

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	Se omogenizează înainte de utilizare.

Pregătirea suprafeței

suprafețele pe care se aplică tencuiala trebuie să fie stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grăsimi si uniform pregătite din punct de vedere al culorii, texturii si tipului de material.

Suprafețe noi:

- suprafețele din beton şi cele minerale peste care se aplică tencuiala decorativă mozaicată, trebuie să fie perfect uscate. Timpul recomandat pentru maturare este de 28 zile de la punerea în operă;
- masa de șpaclu a termosistemului peste care se aplică tencuiala decorativă mozaicată, se usucă conform recomandărilor producătorului (minim 7 zile);
- se îndepărtează reziduurile de material întărit;

- se amorsează cu amorsa texturată **AplaTencoGrund,** grund pentru tencuieli decorative**,** într-un singur strat (uscare 24 de ore).

Suprafețe vechi și/sau vopsite în prealabil

- nu se aplică pe pelicule de lacuri, vopsele și emailuri sau zugrăveli de var/humă;
- se curăță finisajul vechi, suprafețele neaderente și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri etc.);
- zonele pe care s-au efectuat reparații se nivelează, se lasă să se matureze minim 72 ore, se curăță de praf sau alte impurități şi se amorsează cu amorsa texturată **AplaTencoGrund** (uscare 24 ore).

Suprafețe de gips carton

- se aplică **AplaTencoGrund** (uscare 24 de ore).

Atenție!

- **Nu se combină cu alte produse.**
- **Nu se aplică în condiții de expunere directă la ploaie, ceață, ninsoare, radiații solare, vânt, etc.**
- **Suportul umed si umiditatea excesivă din mediu va împiedica uscarea iar aspectul liantului va fi ca cel al produsului umed (alb semitransparent)**
- **Nu se aplica peste adezivi de nici un tip sau pe gleturi cu alte destinații decât finisarea pereților;**
- **Pentru întreaga suprafață trebuie folosit un singur lot de produs. Dacă există mai multe loturi, se recomandă amestecarea acestora înainte de aplicare;**
- **Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii;**
- **Lucrul cu personal nespecializat, utilizarea uneltelor de aplicare neadecvate sau aplicarea în alte condiţii (căldură excesivă, intemperii, curenți de aer etc.) decât cele recomandate, nu implică responsabilitatea producătorului.**
- **Nu se aplică pe suprafețe orizontale pe care precipitațiile cad perpendicular (acoperiș, glafuri etc);**
- **Folosiți echipament de protecție corespunzător.**
- **La finisarea unui perete, se va folosi un singur tip de glet.**
- **Producătorul nu își asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instrucțiunile de pe eticheta.**
- **Producătorul nu își asuma responsabilitatea in cazul in care suportul nu este pregătit corespunzător conform instrucțiunilor.**

Număr de straturi
1

Randament teoretic de aplicare
3,4 – 4 kg/mp (pentru granulația de 1.2 – 1.8 mm)
Pierderile de material in timpul aplicării variază funcție de forma, mărimea, pregătirea suprafeței si trebuie luate in considerare suplimentar.

Condiții de aplicare

Temperatură			Umiditate	
produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
10-30°C	10-30°C	10-30°C	max. 12%	max.70%

Umiditatea crescuta a aerului si a suportului, temperaturile extreme și calitatea necorespunzătoare a suportului pot modifica aspectul şi calitatea acoperirii.

Mod de aplicare
Cu gletiera din oțel inoxidabil

Curățarea echipamentului de lucru
Apă

AkzoNobel

Popești – Leordeni, Șos. Olteniței, nr 202B, jud. Ilfov
Tel: 021/405.50.25; office.fabryo@akzonobel.com; www.fabryo.com;
Cod fiscal: RO 6046627, Nr. Înregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii , punând în evidentă în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței , tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015
Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă.

APLA recomandă:

Aplică tencuiala decorativă mozaicată **AplaSoclu** în sistem cu amorsa texturată **AplaTencoGrund,** grund pentru tencuieli decorative!

TERMEN DE VALABILITATE

30 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, bine închis, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare	Produsul se ambalează în recipiente din material plastic închise etanș ce conțin 24 kg
Transport şi Depozitare	În ambalajul original bine închis, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între 5 - 30^{o}C. **Risc de depreciere prin îngheț.**

MĂSURI DE SECURITATE

Deșeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deșeuri si se tratează conform legislației in vigoare.

CE

Akzo Nobel Coatings S.R.L
Şos. Olteniţei nr. 202 B,
Popeşti Leordeni, Ilfov
13
00007-CPR-2013/07/01

(SR) EN 15824:2017
AplaSoclu

Produs pe bază de mortare organice, utilizat pentru finisarea decorativă si de protecție a pereților exteriori , coloanelor.

Permeabilitate la vaporii de apă	clasa V_2
Absorbţia la apă	clasa W_3
Aderenţă	≥0,3 N/mm^2 (MPa)
Durabilitate	NPD conform (SR) EN 15824:2017 punctul 4.5
Conductivitate termică (λ 10 uscat P=50%)	0,61 W/mK
Reacţie la foc	euroclasa B- S2d0
Substanţe periculoase	Sub limita legală de etichetare. Vezi fișa cu date de securitate

AkzoNobel

Popești – Leordeni, Șos. Olteniței, nr 202B, jud. Ilfov
Tel: 021/405.50.25; office.fabryo@akzonobel.com; www.fabryo.com;
Cod fiscal: RO 6046627, Nr. Înregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii , punând în evidentă în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței , tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015
Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă.