

# Nordsjö Professional

## Traditional Metal Paint



### Produktbeskrivning

Nordsjö Professional Traditional Metal Paint är en blank rostskyddstäckfärg för målning av järn, stål och plåt utomhus och inomhus. Nordsjö Professional Traditional Metal Paint ger i kombination med lämplig grundfärg ett bra rostskydd.

### Obs!

Härdplastkurs krävs för att hantera Nordsjö Professional Traditional Metal Paint yrkesmässigt.

### Behandling

**Vid nymålning** skall man skall ytan borstas till lägst St 2 eller blästras till Sa 2,5.

Stål stryks 1-2 gånger med Nordsjö Professional Traditional Metal Primer eller Nordsjö Professional Metal Primer minst 40my.

Förzinkade ytor avfettas och grundas med Nordsjö Professional Metal Primer minst 40my.

**Vid ommålning** tvätta hela ytan och mattslipa blanka ytor.

För bästa resultat skall rostskador skrapas och borstas till lägst St 2 eller blästras till Sa 2,5.

Grundas med Nordsjö Professional Traditional Metal Primer eller Nordsjö Professional Metal Primer till minst 40my.

Färdigmåla 1-2 gånger med Nordsjö Professional Traditional Metal Paint minst 80my.

### Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 2 timmar efter arbetets slutförande. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%).

### Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Skrapa av färg från verktyg före rengöring. Håll inte ut färg i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande färgrester och tvättväska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som metall.



#### TEKNISK DATA

**Användningsområde:** Utomhus och inomhus

**Bindemedelstyp:** alkyd

**Glans:** Blank (70)

**Torktid 23°C 50% RF:** 2 timmar

**Övermålningsbar 23°C 50% RF:** minst 12 timmar

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max +25°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Förtunning:** Alifatnafta

**Verktyg:** Pensel, roller

**Färgåtgång:** 6-8 m<sup>2</sup>/liter

**Baser:** BW, BC, Svart

**Rengöring:** Alifatnafta

**Förvaras:** Frostfritt

**VOC (kat.A/i)** 500g/l Innehåller Max 470g/l

Se även information på Säkerhetsdatabladet.

**Endast för yrkesmässigt bruk.**

Rev. mars 2026

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på [www.nordsjo.se](http://www.nordsjo.se) eller [www.nordsjoprofessional.se](http://www.nordsjoprofessional.se). Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.