

Nordsjö Murtex

Hydro Primer



Produktbeskrivning

Nordsjö Murtex Hydro Primer är en alkalibeständig grund med utomordentlig inträngning på sugande ytor på betong, puts. Nordsjö Murtex Hydro Primer säkrar en optimal vidhäftning och jämnare insugning på efterföljande behandlingar.

Förbehandling

Underlaget skall vara väl rengjort och genomtorrt. Det är viktigt att underlaget är väl bundet och fast. Betongslam, formoljor och lösa sandkorn skall avlägsnas.

Grundmålning

Nordsjö Murtex Hydro Primer appliceras till underlaget blir mättat utan att bilda film. Dvs Nordsjö Murtex Hydro Primer skall suga in i underlaget. Har inte detta skett efter max 15 min skall överflödet torkas bort.

Färdigmålning

Ytan färdigmålas med någon av Nordsjö Murtex Täckfärger 2 gånger, undantag Nordsjö Murtex Silikatfärg.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande. Använd inte produkten när det är över 80% fukthalt och under +5 °C eller max +25°C i luften eller på underlaget.

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Skrapa av färg från verktyg före rengöring. Håll inte ut färg i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande färgrester och tvättvätska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som plast, tomma metallburkar samt metallhandtag sorteras som metall.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus
Bindemedel: Akrylsampolymer
Färgåtgång: 8-10m²/lit
Torktid 23°C 50% RF: 1 timme
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 2 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
VOC (kat.A/h): 30g/l Innehåller Max 10g/l
Förvaras: Frostfritt
Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Rev. november 2025

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.