

Nordsjö Original

Spärrvitt Isolerande



Produktbeskrivning

Nordsjö Original Spärrvitt Isolerande är en vit, vattenburen grund/täckfärg avsedd för isolering av missfärgade tak och väggytor av t.ex. fukt, nikotin och brandskador. Den är avsedd för målning inomhus på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv mm.

Behandling

Nordsjö Original Spärrvitt Isolerande omröres väl före användning. Orena ytor tvättas med Nordsjö Original Målargrät. Blanka ytor nedmattas.

Limfärgsytor som nedtvättas, samt dåligt bundna underlag, grundas med Nordsjö Professional Binder innan målning.

Nordsjö Original Spärrvitt Isolerande stryks 2 gånger med minst 16 timmars tork mellan skikten

Måla ej när ytttemperaturen är under +5 °C.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Återförslut öppnad burk väl. Skrapa av färg från verktyg före rengöring. Håll inte ut färg i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande färgrester och tvättväska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som plast och eventuella metallhandtag sorteras som metall.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Inomhus

Bindemedelstyp: Akrylat

Glans: Helmatt

Dammtorr 23°C 50% RF: 4 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 16 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Färgåtgång: 6-8 m²/liter

Förpackning: 1 liter, 2,5 liter och 10 liter

Rengöring: Söpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/g) 30g/l Innehåller Max 1g/l

Rev. december 2025

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.