

Nordsjö Professional

Metal Roof



Produktbeskrivning

Nordsjö Professional Metal Roof är en halvblank täckande färg avsedd för målning av plåttak. Genom att måla taket med Nordsjö Professional Metal Roof uppnås ett mycket gott skydd utomhus med hög kulör- och glansbeständighet. Nordsjö Professional Metal Roof har en konsistens som gör att färgen är lättapplicerad och kan påföras i tjocka skikt. Detta tillsammans med den goda utflytningen ger en hög täckande förmåga.

Behandling

Vid målning av plåttak skall taket ha en lutning på minst 22° grader. Är plåttaket fabrikslackerat med PVF2, organosol eller plastisol måste man avlägsna all den gamla färgen till plåtens yta med hjälp av vattenblåstring eller färgborttagningsmedel. Tidigare målade ytor tvättas noggrant rent tills det inte kriter. På polyesterytor behövs en slipning för att få bra vidhäftning. Blanka ytor måste mattas OBS! Gör alltid ett vidhäftningsprov.

Vid en rostskada skall man stålborsta till minst ST2. Grunda skadan med Nordsjö Professional Traditional Metal Primer minst 40my. Låt torka minst 48h för att få bra vidhäftning.

Förzinkade ytor avfettas med Nordsjö Original Målartvätt. För att få optimal vidhäftning på förzinkade ytor skall ytan slipas och/eller betas. Förzinkade ytor som har någon form av extra behandlingar är det viktigt att man kontrollerar vidhäftningen. OBS! Gör alltid vidhäftningsprov.

Aluminium skall tvättas samt slipas och grundas med Nordsjö Professional Metal Primer 40my. OBS! Gör alltid ett vidhäftningsprov.

Ytan skall vara torr och ren innan du målar med Nordsjö Professional Metal Roof. Skall appliceras 2 ggr till ett torrt skikt av minst 80my. Alternativt 1ggr 60my. Glöm inte att göra ett vidhäftningsprov.

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dag inom de närmsta 6 timmarna efter arbetets slutförande. Måla inte om temperaturen är lägre än +5°C eller vid hög luftfuktighet (över 80%).

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet

Återförslut öppnad burk väl. Skrapa av färg från verktyg före rengöring. Håll inte ut färg i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande färgrester och tvättväska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som plast och eventuella metallhandtag sorteras som metall.

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Akrylat
Glans: Halvblank (30)
Torktid 23°C 50% RF: 2 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: minst 6 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång: 6-8m²/liter
Förpackning: 2,5lit och 10lit
Kulör: Svart
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
Miljö
Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.
För mer information se
www.nordic-swan-ecolabel.org

Rev.oktober 2025

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.