

Rekommenderad torktidstabell för spackel

Klimatförhållande spackeltorktid enl YBG-skriften för 1-1,5 mm tjockt skikt.

Källa: <https://www.ybg.nu/spackling>

Tabellen visar torktider för våra spackel. De grönmärkade torktiderna ger bäst resultat.

Relativ luftfuktighet	TEMPERATUR			
	10 °C	15 °C	20 °C	25 °C
10 %	21 timmar	14 timmar	10 timmar	7 timmar
20 %	23 timmar	16 timmar	11 timmar	8 timmar
30 %	26 timmar	18 timmar	12 timmar	9 timmar
40 %	29 timmar	20 timmar	14 timmar	10 timmar
50 %	36 timmar	24 timmar	17 timmar	12 timmar
60 %	42 timmar	29 timmar	20 timmar	14 timmar
70 %	54 timmar	38 timmar	26 timmar	19 timmar
80 %	78 timmar	54 timmar	38 timmar	27 timmar
85 %	96 timmar	72 timmar	48 timmar	34 timmar
90 %	144 timmar	108 timmar	72 timmar	39 timmar
95 %	288 timmar	192 timmar	144 timmar	96 timmar

För mer information och detaljerade anvisningar, besök:
www.nordsjoprofessional.se