

Nordsjö Tinova

Traditional Window



Produktbeskrivning

Nordsjö Tinova Traditional Window är en lösningsmedelsburen alkydfärg avsedd för målning utomhus på trä fönster, dörrar och snickerier.

Behandling

Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot) och väl rengjort.

Nymålning:

För bästa resultat skall nytt trä impregneras med Nordsjö Tinova Wood Base Oil. Grundmåla hela konstruktionen med Nordsjö Tinova Traditional Primer Exterior och färdigstryk därefter 2 gånger med Nordsjö Tinova Traditional Window.

Ommålning:

Tidigare målade ytor tvättas med Nordsjö Original Universal Målartvätt och eftersköljs. Vid påväxt av mögel/alger ska ytan behandlas med Nordsjö Original Alg och Mögelmedel. Låt torka. Löst sittande färg och gråträ skrapas/slipas bort. Trärena ytor impregneras med Nordsjö Tinova Wood Base Oil och grundmålas med Nordsjö Tinova Traditional Primer Exterior. Konstruktionen färdigstryks 2 gånger med Nordsjö Tinova Traditional Window.

Övrigt

Rör om noga i burken. Måla inte i direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter målning. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%).

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Återförslut öppnad burk väl. Skrapa av färg från verktyg före rengöring. Håll inte ut färg i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande färgrester och tvättväska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som metall.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Bindemedelstyp: Alkyd

Glans: 20

Dammtorr 23°C 50% RF: 8 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 24 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Alifatnafta

Verktyg: Pensel och roller

Färgåtgång: Nymålning 6-8m²/l

Färgåtgång: Ommålning 10-12m²/l

Förpackning: 1 och 2,5 liter

Baser: VIT

Rengöring: Alifatnafta

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/d) 300g/l Innehåller Max 299g/l

Rev. januari 2026

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.