

# Nordsjö Professional Medium Sprutspackel



## Produktbeskrivning

Nordsjö Professional Medium Sprutspackel är ett högfyllande lättspackel av allround typ, speciellt utvecklat för rationell hantering inom såväl ROT-sektorn som nybyggnation. Användes för i-, skarv och bredspackling på puts, betong, lättbetong och gipsskivor, samt för spackling på tapetskarvar och målade ytor inomhus i torra utrymmen.mm.

Genom sin speciella formulering är Nordsjö Professional Medium Sprutspackel även lämplig för iläggning av skarvremsa enligt de krav som ställs i HusAMA 21.

För bredspackling rekommenderas en total skiktjocklek på max 3 mm. Fyllförmåga för enstaka hål och ojämnheter är högre, upp till 5 mm.

## Behandling

Underlaget ska vara fast, rent och torrt. Nordsjö Professional Medium Sprutspackel är avsett för sprutning. Lämplig sprututrustning: Wagner 940/960, El-Myggan, Graco Mark X. Vid slipning rekommenderas ögonskydd och dammfiltermask. Spackla ej när yttemperaturen är under +5 °C.

## Hälsa och Miljö

Spackelskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Återförslut öppnad säck väl. Skrapa av färg från verktyg före rengöring. Håll inte ut spackel i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande spackelrester och tvättvätska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som plast.



### Tekniska data

**Användningsområde:** Inomhus

**Bindemedel:** Sampolymerlatex

**Kornstorlek:** Max 0,16 mm

**Densitet:** 1.0

**Torktid 23°C 50% RF:** 4 timmar beroende på skiktjocklek

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Förtunning:** Vatten

**Verktyg:** Spackel

**Slipbarhet:** Lättslipat

**Kulör:** Gråtonad

**Förpackning:** 14 liter

**Rengöring:** Såpvatten

**Förvaras:** Frostfritt

**Sprututrustning:** Wagner 940/960, El-Myggan, Graco Mark X.

**Munstykke förslag:** Påläggning 329-429, Skarvning: 229

Överensstämmer med kraven för CE-märkning enligt direktiv: EN 13963 & EN 15824

### Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

För mer information se [www.nordic-swan-ecolabel.org](http://www.nordic-swan-ecolabel.org)

Rev.oktober 2025

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på [www.nordsjo.se](http://www.nordsjo.se) eller [www.nordsjoprofessional.se](http://www.nordsjoprofessional.se). Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.