

Nordsjö Murtex

Silicate Primer



Produktbeskrivning

Nordsjö Murtex Silicate Primer är en 1-komponent vattenglasfärg avsedd för grundning av porösa och sugande utvändiga puts, fibercementskivor och fasadtegel samt gamla silikat- och mineralfärgsytor.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort. Det är viktigt att underlaget är väl bundet och fast.

Målning

1. Dåligt bundna eller kritande ytor avborstas noggrant till fast underlag. Sprickor skrapas upp och utlagas med lämpligt material.
2. Starkt sugande, t.ex. gamla kalkfärgs målade ytor förbehandlas med Nordsjö Murtex Silicate Primer förtunnad med vatten 1:1. Väl bundet underlag förbehandlas ej
3. Grunda med Nordsjö Murtex Silicate som blandas med Nordsjö Murtex Silicate Primer 2:1.
4. Färdigstryk med Nordsjö Murtex Silicate, eventuellt förtunnad med max 10% vatten. Vid applicering erhålls bäst kulörjämnhet med kryssrollning.

Varning:

Murtex Silicate är starkt etsande på glas, keramik, klinker, natursten och metall. Skydda omgivande ytor mot stänk och använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

Måla aldrig om temperaturen på ytan som ska målas är under 10°C eller vid en hög relativ fuktighet (ska ej vara över 80%).

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Skrapa av färg från verktyg före rengöring. Håll inte ut färg i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande färgrester och tvättväska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som plast, tomma metallburkar samt metallhandtag sorteras som metall.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus och Inomhus

Bindemedel: Vattenglas

Torktid 23°C 50% RF: 1 timme

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 12 timmar

Färgåtgång: Nymålning 5-7m²/l

Luft/Objekt temp: Min +10°C Max +25°C

Luftfuktighet: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Förpackning: 2,5 och 10 liter

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/c) 40 g/l Innehåller Max 25 g/l

Se även information på Säkerhetsdatabladet. Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

Rev. november 2025

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.