Nordsjö Original Metallfärg



Produktbeskrivning
Nordsjö Original Metallfärg är en blank rostskyddstäckfärg för målning av järn, stål och plåt utomhus och inomhus. Nordsjö Original Metallfärg ger i kombination med lämplig grundfärg ett bra rostskydd. Nordsjö Original Metallfärg användes som rostskyddstäckfärg vid målning av t.ex. grindar, räcken, m.m.

Obs!
Härdplastkurs krävs för att hantera Nordsjö Original Metallfärg.

Behandling
Vid nymålning skall ytan avfettas noggrant. Grunda 1-2 gånger med Nordsjö Original Metallgrund för att få optimalt rostskydd. Färdigmåla 1-2 gånger med Nordsjö Original Metallfärg för att få ett vackert och hållbart resultat.

Vid ommålning, tvätta hela ytan och mattslipa blanka ytor. Eventuell rost skall stålborstas bort. Grunda 1-2 gånger med Nordsjö Original Metallgrund på stålrena ytor, för att få optimalt rostskydd.
Färdigmåla 1-2 gånger med Nordsjö Original Metallfärg för att få ett vackert och hållbart resultat.

Övrigt
Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 2 timmar efter arbetets slutförande.Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%).

Hälsa o Miljö
Återförslut öppnad burk väl. Skrapa av färg från verktyg före rengöring. Häll inte ut färg i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande färgrester och tvättvätska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som metall.

TEKNISK DATA
Användningsområde: Utomhus och inomhus
Bindemedelstyp: Alkyd
Glans: Blank (70)
Torktid 23°C 50% RF: 2 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: minst 12 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Alifatnafta
Verktyg: Pensel roller
Färgåtgång: 6-8 m2/liter
Baser: BW, BC och Svart
Rengöring: Alifatnafta
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/i)500g/l Innehåller Max 470g/l
Se även information på Säkerhetsdatabladet.
Endast för yrkesmässigt bruk.

Rev. mars 2026

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.