

AutoPrep Pre-Treatment Wipes


ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Beskrivning


Kromatfri ytbehandling i form av blöta trasor, som är färdiga för användning. AutoPrep Pre-Treatment Wipes används för kemisk förbehandling av ren metall. Produkten är utvecklad för att ge korrosionsskydd och god vidhäftning på plåtens yta till efterföljande lackeringsarbeten.



Rengör ytan före applicering.



Applicera likt ett kryssvarv: först vertikal strykning, direkt följt av horisontell strykning.



För att materialet ska kunna reagera kemiskt med underlaget krävs fullständig vätning – låt ligga blött i minimum 1 minut. Låt torka i rumstemperatur.
Efter detta kan avluftningstiden förkortas genom att blåsa försiktigt med ren och varm luft.



Övermålningsbar med alla AkzoNobel Car Refinishes 2K grundfärger med undantag för:

Sikkens Autosurfacers Rapid
Sikkens Spotprimer
Lesonal 1K Primer Filler (RTS)
Alla polyesterprodukter

OBS: Autosurfacers UV kan appliceras på ytor som förbehandlats med AutoPrep Pre-Treatment Wipes.

Använd personlig skyddsutrustning. Akzo Nobel Car Refinishes rekommenderar att använda skyddsglasögon, lämpliga skyddshandskar och skyddande arbetskläder vid användning av denna produkt.

AutoPrep Pre-Treatment Wipes

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Beskrivning

Kromatfri ytbehandling i form av blöta trasor, som är färdiga för användning. AutoPrep Pre-Treatment Wipes används för kemisk förbehandling av ren metall. Produkten är utvecklad för att ge korrosionsskydd och god vidhäftning på plåtrens yta till efterföljande lackeringsarbeten.

Lämpliga underlag

Stål
Förzinkat stål

Aluminium
Rostfritt stål


Produkt och tillbehör

AutoPrep Pre-Treatment Wipes

Förbehandling av underlaget



Avlägsna föroreningar från ytan med lämpligt rengöringsmedel.



Stål: slipa torrt med P120

Galvaniserat stål: slipa torrt med P180 och mätta med Scotch Brite type A

Aluminium: slipa torrt med P180 och mätta med Scotch Brite type A

Rostfritt stål: slipa torrt med P180 och mätta med Scotch Brite type A

***Vid non-sanding applicering:** slutligt slipsteg P320.



Avlägsna föroreningar från ytan med lämpligt rengöringsmedel.

Bearbetning



Ta ut en AutoPrep Pre-Treatment Wipe från förpackningen.

För att undvika att trasorna torkar ut, var noggrann med att stänga locket ordentligt omedelbart efter användning.




Applicera den blöta trasan för hand mot plåtrens yta. Använd ca 50-75% överlappning.


Personlig skyddsutrustning: använd skyddsglasögon, lämpliga skyddshandskar och skyddande arbetskläder vid användning av denna produkt.

AutoPrep Pre-Treatment Wipes

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING



Applicera likt ett kryssvarv: först vertikal strykning, direkt följt av horisontell strykning. Fullständig vätning av metallen krävs för att materialet ska kunna reagera kemiskt med underlaget.



Det blöta skiktet ska ligga på ytan i minimum 1 minut, för att lösningen ska kunna gå i förbindelse med metallen.


Undvik att den använda trasan torkar. Den kan förvaras i en lufttät plastpåse, och sedan användas i 12 timmar. Använda trasor skall ej stoppas tillbaka in i hinken.

Torktid



Övermålningsbar efter 15 minuter och inom 4 timmar vid 20°C.

Övermålningsbar med



Övermålningsbar med alla AkzoNobel Car Refinishes 2K grundfärger med undantag för:

Sikkens Autosurfacers Rapid
Sikkens Spotprimer
Lesonal 1K Primer Filler (RTS)
Alla polyesterprodukter

OBS: Autosurfacers UV kan appliceras på ytor som förbehandlats med AutoPrep Pre-Treatment Wipes.

Teoretisk sträckförmåga

En duk räcker till ca 1 m².

VOC

2004/42/IIb(c)(780)8

EU:s gränsvärde för denna produktkategori (enligt bilaga IIB.c) är; 780 g/liter VOC vid sprutfärdig blandning.

VOC-halten för denna produkt är; 8 g/liter.

AutoPrep Pre-Treatment Wipes

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Förvaring

Förvara nya produkter i obruten förpackning, och öppnade produkter med väl förslutet lock mellan 9°C och 40°C. Undvik för stora fluktuationer i temperatur. Optimal förvaringstemperatur är 20°C. Om produkten fryser till, förstörs produkten och skall ej användas.

Förvara förpackningen vertikalt. Vid lång förvaring, vänd förpackningen upp och ner. Trasor som torkat ut kan inte användas igen.

Lagringstid: oöppnad förpackning – 2 år vid 20°C
öppnad förpackning – 1 år vid 20°C

Förklaring av batch number:

12046A

Första två siffrorna: produktions år (2012)

Nästa tre siffrorna: produktions dag (day 46)

Bokstav: för intern användning vid produktions platsen

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Adress: Box 224, 135 27 Tyresö
Tel: +46 (0)8 503 04 100

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

Viktig information: Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder denna produkt för annat ändamål än det som uttryckligen rekommenderas i det tekniska databladet utan att först ha erhållit skriftlig bekräftelse från oss om lämpligheten att använda produkten för ändamålet i fråga gör detta på egen risk. Det är alltid användarens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de krav som ställs i lokala lagar och bestämmelser. Läs alltid databladet vad angår materialsäkerhet och det tekniska databladet vad angår produkten om sådana finns. Alla råd som vi ger eller annat uttalande från oss om produkten (angivna i detta datablad eller på annat sätt) är enligt vår uppfattning riktiga men vi har ingen kontroll över kvaliteten på underlaget eller de många faktorer som kan påverka användningen och appliceringen av produkten. Om vi inte särskilt och skriftligen kommit överens om annat påtar vi oss inget som helst ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada som kan uppstå vid användningen av produkten. För de produkter som vi levererar och för de tekniska råd som vi lämnar gäller våra standard leveransvillkor. Ni bör efterfråga en kopia av dessa villkor och läsa dem noggrant. Informationen i detta datablad kan ändras från tid till annan mot bakgrund av nya erfarenheter och vår policy om kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att före användningen av produkten förvissa sig om att detta datablad är det aktuella.

Produktnamn nämnda i detta datablad är varumärken tillhörande, eller licensierade av, Akzo Nobel.

Huvudkontor

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkensvr.com