

Dynacoat Basecoat Pro bazkat sistemi düz, metalik ve sedefli otomotiv araç renklerinin tamiri için geliştirilmiş bazkat boya sistemidir. Farklı tiner seçeneklerini kullanarak yama tamiri, parça boyama veya komple araç boyama işlerinin tamamında kullanılabilir. Dynacoat Basecoat Pro yüksek örtücülük ve hızlı kuruma özelliklerine sahip bir bazkat boya sistemidir.

**KARIŞIM ORANI**

100: Dynacoat Basecoat PRO
50-80: Dynacoat Thinner Fast / Slow

**ÖLÇÜ CETVELİ**

100:50 ölçü cetveli kullanınız

**EKİPMAN**

Tabanca meme çapı: 1.2 – 1.4 mm
Uygulama basıncı: 1.7 – 2.0 bar tabanca hava girişinde

**UYGULAMA**

2 - 3 kat

**KATLAR ARASI BEKLEME SÜRESİ**

Katlar arasında 3-5 dakika
Vernik öncesi 15 dakika

**ÜZERİNE UYGULANABİLECEK ÜRÜNLER**

Dynacoat Clear

**KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM**

AkzoNobel temiz hava beslemeli maske kullanımını önermektedir.

Detaylı ürün bilgisi için tüm Teknik Bilgi Fişini okuyunuz

ÜRÜN VE KATKILAR

Dynacoat Basecoat Pro
Dynacoat Thinner Fast
Dynacoat Thinner Slow

HAM MADDELER

Bazkat: Fiziksel kurumalı reçineler
Tinerler: Solvent karışımı

UYGUN YÜZEYLER

Eski Boyalı Yüzeyler
Dynacoat Astarlar

Not: Sac astarı uygulanan yüzeyler üzerine doğrudan bazkat uygulaması yapmayınız

Karışım Oranı

100 Dynacoat Basecoat PRO
50-80 Dynacoat Thinner Fast / Slow

Not: Yüzeye uygulama öncesinde mutlaka rengi kontrol ediniz

VİSKOZİTE

20°C'de 13-17 saniye (DIN 4)

KAP ÖMRÜ

20°C'de 6 ay
20°C'de 4 saat (sertleştirici ilave edildiği durumda)

TABANCA AYARLARI

Tabanca:
Üstten
Hazneli:

Meme Çapı:
1.2 - 1.4 mm

Uygulama Basıncı:
1.7 – 2.2 bar

HVLP maks. 0.7 bar hava başlığında

UYGULAMA	Düz Renkler: Katlar arasında yüzeyin tamamen matlaşmasını bekleyerek 2 veya 3 kat uygulama yapınız Efekt Renkler: Katlar arasında yüzeyin tamamen matlaşmasını bekleyerek 2 veya 3 kat uygulama yapınız Gerekli durumlarda daha iyi metalik oryantasyon için toz kat uygulaması yapılabilir. Toz kat uygulamasında uygulama basıncını 1.5 bar'a kadar düşürünüz ve uygulama mesafesini 30-40 cm'ye kadar çıkarınız. Yama Tamiri: Yama tamiri işleminde, düşük hava basıncı kullanınız ve örtücülüğü yakalayana dek ince katlar halinde uygulama yapınız. Dynacoat Basecoat Pro uygulaması yapılan katların tamamen kurduğundan emin olunuz. Daha sonra aynı hava basıncı ile yama kenarlarına taşıma işlemini yapınız. Gölgeleme riski taşıyan metalik renklerde tabanca uygulama mesafesini artırarak bir toz kat uygulaması yapınız. * Vernik uygulaması öncesi 20°C'de minimum 15 dakika flash-off süresi veriniz.				
EKİPMAN TEMİZLİĞİ	Dynacoat Tinerleri veya tabanca temizlik tinerleri				
MASKELEME	Dynacoat Basecoat PRO düz, metalik ve sedefli renk bazkatlar 20°C'de 20 dakika flash-off süresi sonrasında maskeleme yapılabilir.				
YÜZEYDEN TOZ ALMA	Bazkat uygulanan yüzeyin 20°C'de minimum 20 dakika tamamen matlaşmasını bekleyiniz Hatalı bölgeyi kuru P500 veya sulu P1000 zımpara kağıdı ile hafifçe zımparalayınız. Dynacoat Basecoat PRO bazkat uygulaması öncesi yüzeydeki zımpara kalıntılarını tamamen temizleyiniz				
FİLM KALINLIĞI	<table> <tr> <td>Kat Başına:</td><td>7- 9 µm</td></tr> <tr> <td>Tavsiye Edilen Uygulama ile (2 kat):</td><td>14-18 µm</td></tr> </table>	Kat Başına:	7- 9 µm	Tavsiye Edilen Uygulama ile (2 kat):	14-18 µm
Kat Başına:	7- 9 µm				
Tavsiye Edilen Uygulama ile (2 kat):	14-18 µm				
TEORİK KAPLAMA ALANI	Uygulamaya Hazır Karışım ile 1µm kuru film kalınlığında ± 140 m²/litre <i>Pratik uygulamalarda malzeme sarfiyatı yüzeyin şekli, yüzeyin pürüzlülüğü, uygulama basıncı, uygulama teknikleri ve koşulları gibi nedenlere bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir.</i>				
ÜZERİNE UYGULAMA YAPILABİLME SÜRESİ	<table> <tr> <td>Düz renkler:</td><td>5 saat</td></tr> <tr> <td>Metalik ve Sedefli renkler:</td><td>48 saat</td></tr> </table> NOT: Düz renk bazkatların üzerine uygulanabilirlik süresini 48 saate çıkarabilmek için bazkat rengin içerisine %10 oranında Dynacoat sertleştirici ilave ediniz. Dynacoat Hardener. Dynacoat Tiner ile inceltmeden önce homojen oluncaya kadar karıştırınız.	Düz renkler:	5 saat	Metalik ve Sedefli renkler:	48 saat
Düz renkler:	5 saat				
Metalik ve Sedefli renkler:	48 saat				

**ÜZERİNE
UYGULANABİLECEK
ÜRÜNLER**

DYNACOAT CLEAR

**ÜRÜN DEPOLAMA
KOŞULLARI**

Malzemenin raf ömrü, ambalajı kapalı olarak 20°C sıcaklıkta muhafaza edilerek belirlenmektedir.
Aşırı sıcaklık değişimlerinden koruyunuz.

RAF ÖMRÜ

20°C'de 4 yıl
Bileşen 4985 hariç (20°C'de 2 yıl)

AkzoNobel Kemipol
Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir - Ankara Yolu
Ansızca Küme Evleri No:287
35730, Kemalpaşa - İzmir / Türkiye
Tel: +90 232 877 00 30

SADECE PROFESYONEL KULLANIM İÇİNDİR (UYGUN SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE EKİPMANI İLE BİRLİKTE)

İlgili malzemenin kutusu üzerindeki yazılara bakınız.

Bu malzemenin taşınması, depolanması ve atıklarının yok edilmesi sırasında ilgili yasa ve tüzüklere uyulmalıdır.

Sistemlerimizin etkinliği laboratuvar çalışmaları ve yılların pratik deneyimlerine dayanır. Eğer tavsiye ettiğimiz sistem dikkatlice uygulanır ise yapılan işin kalitesinin AKZONOBEL COATINGS standartlarına uyacağını garanti ederiz.

Kontrolümüz dışında gelişerek sonucu etkileyen durumlarda sorumluluk kabul edilmez. Müşteri, mevcut olanaklara bağlı olarak, ürünlerimizin tasarlanış amacına uygun kullanılmasından sorumludur.

Genel Merkez

AKZONOBEL COATINGS BV, PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoat.com