

**FICHA TECNICA:
ENDUÍDO + MASILLA directo sobre placas de yeso**

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	Especialmente diseñado para ser aplicado directo sobre placas de yeso o para su uso en mampostería tradicional, ideal para el tomado de juntas en placas de yeso, y para reparar pequeños daños y fisuras en las superficies interiores. Permite obtener terminaciones perfectamente lisas y de gran calidad. De fácil aplicación y rápido secado. Bajo olor. En todos los casos requiere de una pintura de terminación: al látex o sintética.
USOS	Mampostería, yeso, tableros o placas de yeso y madera
DESCRIPCION	Enduido + Masilla directo sobre placas de yeso. En todos los casos requiere de una pintura de terminación: al látex o sintética.
COMPOSICIÓN	Dispersión de cargas minerales en polímeros en emulsión
RESISTENCIA	Para uso en interiores. Excelente lijabilidad. No adecuado para contacto directo con ácidos. No adecuado para contacto directo con álcalis
ENVASES	1 litro (1,67Kg), 4 lts (6,6kg) , 10 lts. (16,5 Kg) y 20 lts (33 Kg)
TIEMPO DE SECADO A 25°C	Secado entre capas 4 horas. Secado apto para lijar: 8 horas. Secado final en aplicación sobre placas de yeso: 24 horas
MODO DE APLICACIÓN	Espátula, llana metálica, o goma de masillar.
LIMPIEZA DE UTENSILIOS	Limpiar los utensilios con agua y jabón.
CANTIDAD DE MANOS	1 mano para placas de yeso. 2 para llenado de fijaciones. 3 para tomado de juntas
DILUYENTE RECOMENDADO	Agua
ACABADO	Mate. En todos los casos requiere de una pintura de terminación al látex o sintética
COLOR	De color blanco. Puede teñirse con Tonalba entonador universal, hasta un máximo de 7,5 cm ³ /litro.
RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/litro por mano)	1 m ² por litro en capa de 1mm / a depender de la textura a rellenar.
TASA DE DILUCIÓN	No debe diluirse, sólo una mínima cantidad de agua para facilitar su aplicación de ser muy necesario.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	<p>PARA APLICACIÓN SOBRE PLACAS DE YESO Para la aplicación sobre placas de yeso, para tomado de juntas y relleno de fijaciones, se debe aplicar el ENDUIDO+MASILLA ALBA de acuerdo con las instrucciones de uso en la placa de yeso limpia.</p> <p>PARA APLICACIÓN SOBRE MAMPOSTERIA TRADICIONAL Para la aplicación en mampostería tradicional la superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa. En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Dejar secar. Aplicar Fijador al Aguarrás ALBA. Usar guantes impermeables y gafas. Evitar contacto con la piel.</p> <p>Yeso: aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás ALBA. Superficies con absorción despareja: aplicar una mano previa de Fijador al Agua ALBA. Superficies con partes flojas de pintura envejecida: eliminarlas con espátula. Aplicar una mano de Fijador al Aguarrás ALBA</p>

**FICHA TECNICA:
ENDUÍDO + MASILLA directo sobre placas de yeso**

2

	<p>Superficies nuevas de revoque: aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás 2 en 1 ALBA (antisalitre) según las instrucciones del envase.</p> <p>Madera nueva: Aplicar una mano previa de Fondo Blanco ALBA o Fondo al agua Universal ALBA.</p> <p>Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente.</p>
<p>INSTRUCCIONES</p>	<p>Construcción en seco: Tomado de juntas de placas de yeso: utilizando una espátula pequeña se aplica el ENDUIDO+MASILLA ALBA en la unión de las placas evitando dejar excedente de producto y se deja secar. Se aplica una segunda mano y, sin dejar secar, se coloca la cinta de papel microperforada para juntas en tramos pequeños. Se retira el excedente de producto pasando una espátula más ancha sin superar los 15 cm de ancho. Se deja secar. Se aplica una tercera mano con llana de 30 cm dejando una aplicación más ancha que la anterior y cubriendo la cinta de papel. Se deja secar.</p> <p>Relleno de fijaciones: se aplican dos manos de ENDUIDO+MASILLA ALBA dejando secar entre aplicaciones.</p> <p>Para enduido completo o para su uso en mampostería tradicional: Sobre la superficie masillada (con las uniones terminadas y fijaciones cubiertas) o superficie tradicional preparada, se aplica el ENDUIDO+MASILLA ALBA en capas delgadas que no excedan 1 mm de espesor hasta obtener la superficie deseada. Para obtener una superficie perfectamente lisa, lijar con lija fina y limpiar. Limpiar los utensilios con agua y con jabón.</p>
<p>MANTENIMIENTO</p>	<p>N/A</p>
<p>SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE</p>	<p>ATENCIÓN. PUEDE PROVOCAR UNA REACCIÓN CUTÁNEA ALÉRGICA. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical cuando no lo está usando o lo transporta, y fuera del alcance de animales. Almacenar en lugar seco, fresco y bien ventilado. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Usar adecuado equipo de protección personal, principalmente guantes impermeables y gafas protectoras. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). No comer, beber o fumar cuando se manipula este producto. Lavarse cuidadosamente las manos después de su manipulación. Para aplicación a soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. No arrojar el envase en incineradores o fuego. No arrojar pintura en drenajes, suelo o cursos de agua. No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales o internacionales. No almacenar alimentos o agua para consumo en los envases vacíos. Proteger del daño físico el envase y la etiqueta. Levantar con cuidado si el peso bruto excede los 10 kg.</p> <p>Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes como thinners o aguarrás. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. En caso de ingestión no provocar vómitos. En todos los casos consultar inmediatamente al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115. Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767. Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160. Sustancias que contribuyen al peligro: 2,2',2''-(hexahidro-1,3,5-triazina-1,3,5-triil)trietanol.</p>
<p>Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario</p> <p>Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com.</p> <p style="text-align: right;">Fecha de emisión: Septiembre 2024 Revisión: 1</p>	