



BOLETIM TÉCNICO VEDBEM MANTA LÍQUIDA BRANCA



CORAL MACTRA VEDBEM MANTA LÍQUIDA BRANCA é um impermeabilizante de aplicação moldado no local, que forma uma membrana sem emendas com alto poder de aderência. Dispensa o uso de maçarico.

CARACTERÍSTICAS

- Ação impermeável
- Alta elasticidade
- Forma membrana sem emendas
- Fácil utilização

EMBALAGENS

- 1kg
- 4,5kg
- 18kg
- 200Kg

INDICAÇÕES DE USO

- Lajes
- Marquises
- Calhas
- Paredes externas

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina acrílica, cargas inertes, plastificantes, espessante e água

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- Sólidos/peso: 50 - 57 %
- Viscosidade: 120 - 145 KU
- Peso específico: 1,28 - 1,33 g/cm³
- pH: 8,0 - 9,5

PREPARO DA SUPERFÍCIE

1. O local deve estar firme, limpo, seco, sem partículas soltas e isento de fungos.
2. Regularize a superfície com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 em volume, dando caimento para os coletores de no mínimo 2%.
3. Cantos e arestas devem ser arredondados (meia-cana).
4. Em superfícies com mofo, misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6h e enxágue com bastante água. Espere secar bem antes de aplicar o produto.



BOLETIM TÉCNICO VEDBEM MANTA LÍQUIDA BRANCA



PREPARO E APLICAÇÃO DO PRODUTO

Preparo do Produto:

- Pronto para uso.
- Misture antes de usar.

Ferramentas:

- Pincel, broxa ou trincha de nylon.
- Vassoura de pelo.

Aplicação do Produto:

Lajes:

1. Dilua a 1ª demão de VEDBEM MANTA LÍQUIDA BRANCA com 50% de água.
2. Aplique em toda extensão subindo 30 cm nas paredes e recobrimdo muretas de até 60 cm.
3. Aplique a 2ª demão sem diluir e coloque a VEDATRINCA TELA 1x50 m, sobrepondo em 10 cm nas emendas.
4. Aplique mais 4 demãos do VEDBEM MANTA LÍQUIDA BRANCA sem diluição, até o recobrimento total da tela.
5. Trate os ralos com duas telas embutidas (sistema de colarinho).

Lajes com Trânsito:

- Consulte o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor: 08000 11 77 11.

Calhas e Marquises:

1. Dilua a 1ª demão de VEDBEM MANTA LÍQUIDA BRANCA com 50% de água
2. Aplique em toda área a ser tratada.
3. Estructure a 2ª demão de VEDBEM MANTA LÍQUIDA BRANCA sem diluir nos cantos, trincas e junções com a VEDATRINCA TELA.
4. Aplique mais 4 demãos de VEDBEM MANTA LÍQUIDA BRANCA sem diluir para cobertura total da tela.

Trincas em Lajes:

1. Dilua a 1ª demão de VEDBEM MANTA LÍQUIDA BRANCA com 50% de água.
2. Aplique ao longo da trinca com 40 cm de largura.
3. Aplique a 2ª demão sem diluir e coloque a VEDATRINCA TELA de 0,25 cm.
4. Aplique mais 4 demãos do VEDBEM MANTA LÍQUIDA BRANCA sem diluição, até o recobrimento total da tela.

Precauções de Uso:

- Em toda superfície sujeita a trincas, utilizar telas estruturantes.
- Evite aplicar o produto se o dia estiver chuvoso ou com umidade relativa do ar superior a 85%, ou com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C.
- O intervalo entre demãos deve ser de no mínimo 3 horas.
- Evite trânsito (circulação) constante sobre a impermeabilização.
- Nunca fure, corte ou rasgue a impermeabilização.



BOLETIM TÉCNICO VEDBEM MANTA LÍQUIDA BRANCA



OUTRAS INFORMAÇÕES

Prazo de validade:

Conforme data de validade informada na embalagem.

Para qualquer outro tipo de informação, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente e Consumidor SACC - 08000 11 77 11. Em caso de indisposição, procure auxílio médico imediatamente ou entre em contato com o CIATox - Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas, tel.: 0800-0148110 (24 horas). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo. A FDS - Ficha de Dados de Segurança - deste produto químico pode ser obtida no site www.coral.com.br.